753 EMULTOR

ADJUVANTATION





LES «PLUS» PRODUIT

- Adhérence des mortiers et bétons
- Augmente les résistances à la traction et à la flexion
- Améliore la plasticité des mortiers
- Extrait sec : 30%



▼ COLLE DE REPRISE, Adhérence des mortiers et bétons

PROPRIÉTÉS

Emulsion de résines synthétiques permettant une parfaite adhérence des mortiers, enduits et plâtre. Il assure une parfaite adhérence du mortier et supprime le piquetage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Gobetis d'adhérence pour enduits et chapes
- Confection de mortiers de ragréage ou de reprofilage

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide blanc laiteux
- **Densité** : 1 à +20°C
- **Extrait sec** : 30% ± 2%
- **Solubilité** : totale dans l'eau
- **pH** : 10 ± 0,5

MODE D'EMPLOI

Enduits de murs et réparations

- Gâcher le mortier avec un mélange constitué par 1 volume de **753 EMULTOR** et 1 à 2 volumes d'eau.
- Imprégner la surface à traiter avec un gobetis constitué de ce mélange en consistance crémeuse.
- Appliquer le mortier comme un mortier traditionnel lorsque le gobetis a durci.

Chapes

- Gâcher le mortier de chape à consistance "terre humide" avec un volume de **753 EMULTOR** et 1 à 2 volumes d'eau.
- Appliquer sur la dalle une barbotine constituée de ce mélange en consistance crémeuse sans laisser sécher cette barbotine.
- Mettre en place le mortier qui sera serré fortement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +35°C.
- Éliminer la laitance et les parties non cohérentes des bétons.
- Humidifier le support à saturation, sans ressuage.
- Agiter le produit avant l'emploi.
- Ne jamais utiliser le produit pur.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

